

Nachbehandlungen für Zink-Eisen Schichten:

Passivierungen (ChromVI-frei)

Benennung	Gestellware	Zinkart	max. Abmessung	Anmerkungen	Optik	Norm
Dickschichtpassivierung	ja	Zink-Eisen (0,8 % Fe)	4.000x1.500x600 mm, max. 400 kg/Stück	in geringen Mengen auch als Trommelware	silberfarben, mit gelb-rot-grünem irrisieren	DIN 50979-Fe//ZnFe12//Cn//T0
Dickschichtpassivierung + Versiegelung	ja	Zink-Eisen (0,8 % Fe)	4.000x1.500x600 mm, max. 400 kg/Stück	-	silberfarben, mit gelb-rot-grünem irrisieren	DIN 50979-Fe//ZnFe12//Cn//T2
Schwarzpassivierung + Versiegelung	ja	Zink-Eisen (0,8 % Fe)	4.000x1.500x600 mm, max. 400 kg/Stück	-	schwarz	DIN 50979-Fe//ZnFe12//Fn//T2

Chromatieren (ChromVI-haltig)

Benennung	Gestellware	Zinkart	max. Abmessung	Anmerkungen		Norm
Schwarzchromatierung	ja	Zink-Eisen (0,8 % Fe)	4.000x1.500x600 mm, max. 400 kg/Stück	in geringen Mengen auch als Trommelware	schwarz	DIN 50962-Fe//ZnFe(0,8)12//F